

# MOMENT WOOD WATERPROOF

## Adeziv pentru lemn

### REZISTENT LA APĂ

#### CARACTERISTICI

- se usucă transparent
- lipitura obținută este de tip elastic
- monocomponent, gata preparat
- fără solvent
- rezistență deosebită în timp

#### DOMENII DE UTILIZARE

- lipirea lemnului și a materialelor asemănătoare lemnului care sunt expuse umidității aerului sau influenței de scurtă durată a apei
- toate încleierile la uși și ferestre în exterior

#### AMBALARE

- găleți din plastic 5 kg, 1 buc. / bax
- tuburi din plastic 750 g, 12 buc. / bax
- tuburi din plastic 250 g, 12 buc. / bax



### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe care ar putea împiedica aderența.

### MOD DE APLICARE

Se aplică cu pensula, spatula de plastic sau cu rola pe suprafață. Se aplică pe o singură parte și se presează în cursul timpului de acționare (max. 20 minute). Rezistența finală se obține după 24 h. A nu se folosi sub +7°C. Umiditatea lemnului trebuie să fie între 8 - 12% CM.

### RECOMANDĂRI

A se feri de îngheț.  
A se depozita și transporta la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C.

### DATE TEHNICE

Adeziv pe bază de dispersie de poliacetat de vinil		
Densitate	1,1 g/cm <sup>3</sup>	
Aderență	foarte bună	
Testat pentru rezistența la căldură	Watt 91 > 7 N/mm <sup>2</sup>	
Timp deschis	12 min.	
pH	3	
Consum	aprox. 150 g/m <sup>2</sup>	
Timp de presare:		
Lemn	la 10°C	între 25 min. – 30 min.
	la 20°C	între 15 min. – 20 min.
Plăci lemn	la 20°C	40 min.
	la 40°C	25 min.
	la 60°C	15 min.

### DEPOZITARE

În locuri uscate și răcoroase pe o durată de max. 12 luni de la data de fabricație.