

Data 12.12.2014

**FIȘĂ TEHNICĂ****STICKY DERUGINOL****Solutie pentru indepartarea ruginii****1. Descriere produs**

**Sticky Deruginol** este o solutie pentru indepartarea ruginii.

Contine substante active de fosfatate, inhibitori de coroziune, agenti tensioactivi, solventi si aditivi speciali.

**2. Domeniul de utilizare:** pentru indepartarea ruginii si a tundrei de pe suprafetele metalice, pentru degresarea si pretratatarea acestor suprafete prin fosfatate in vederea vopsirii.

**3. Caracteristici tehnice:**

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
1.	Aspect	lichid omogen	vizual
2.	Culoare, max.	slab galbui	vizual
3.	Densitatea 20°C, g/cm <sup>3</sup>	1.00 -1.20	SR EN ISO 2811-1:2002

**4. Mod de aplicare**

**Pregatire produs pentru utilizare:** inaintea deschiderii ambalajului se sterg urmele de apa, ulei sau alte impuritati pentru prevenirea contaminarii produsului. Se conditioneaza la 15-30°C. Se agita continutul ambalajului in vederea omogenizarii.

Produsul se aplica cu pensula sau prin pulverizare pe suprafata (zona) metalica atacata de rugina si care se doreste a fi tratata sau se face o baie in care se pune solutia si se introduc piesele care se doresc a fi tratate.

**Pe suprafetele slab ruginite:** se aplica un strat continuu de produs. Dupa o ora se umezeste cu apa, pentru a favoriza patrunderea deruginolului in stratul de rugina si a asigura durata si umiditatea necesara unei conversii complete.

**Pe suprafetele puternic ruginite:** se aplica un prim strat mai diluat (2 parti deruginol + 1 parte apa). Dupa 3-4 ore se aplica al doilea strat de deruginol nediluat iar dupa 1-2 ore se umezeste suprafata cu apa. Daca stratul de rugina a fost prea gros, se poate aplica al treilea strat de deruginol in aceleasi conditii ca la stratul al doilea.

Conversia se considera completa cand suprafata tratata devine uniforma, de culoare neagra-albastruie (dupa 12-24 ore).

Inainte de aplicarea stratului de grund, se spala bine cu apa suprafata tratata, urmarindu-se indepartarea sarurilor neaderente. Grundul se aplica numai dupa uscarea completa a suprafetei.

**Atentie! Nu se recomanda aplicarea stratului de email direct pe suprafata tratata cu deruginol, ci numai dupa aplicarea a minim un strat de grund.**

**Zonele din vecinatatea aplicarii se vor proteja in cursul aplicarii.**

**Conditii de aplicare:**

Temperatura recomandata de aplicare pentru mediu si suport: min. 15<sup>0</sup> C, max.30<sup>0</sup> C;  
Nu se va lucra in conditii de temperaturi ridicate sub directa influenta a razelor solare, vant puternic, ceata, umiditate ridicata de peste 80% si pericol de ploaie si inghet.

**5. Consum:** 10 -15 m<sup>2</sup>/litru/ strat, funcție de natura, porozitatea, gradul de friabilitate al suportului si de modul de aplicare.

**6. Ambalare, depozitare, transport**

**Ambalare:** Produsul se ambaleaza în bidoane de plastic închise etanș având capacitatea de 1 L; 5L; 10 L.

**Depozitare si transport:** in ambalajul original inchis etans neexpus la intemperii, radiatii solare sau alte surse de caldura si aprindere, la temperaturi cuprinse intre 5-30<sup>0</sup>C.

**7. Termen de valabilitate:** 24 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si transport.

**8. Reglementari legale**

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu substante inflamabile;
- prezenta surselor de foc deschis (scantei, flacari, fumat);
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa vaporilor;
- ingerare produs.

**Deșeuri:** Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare

*Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.  
Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care suportul nu este pregatit corespunzator conform instructiunilor*